



PRIMATE PHONORUB

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONORUB

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE

Pannello multistrato flessibile di spessore 7 mm, composto da specifico materiale fonoimpedente a base di gomma EPDM caricata da 4 kg/mq circa, spessore 2 mm, accoppiato su entrambi i lati con polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 2,5 mm. Il materiale fonoimpedente non contiene piombo o bitume, né altre sostanze potenzialmente tossiche per la salute umana e per l'ambiente. Disponibile anche in versione adesivizzata su un lato, **PRIMATE PHONORUB AD**.

APPLICAZIONI

PRIMATE PHONORUB trova applicazione nei casi in cui è necessario un apporto di massa e di smorzamento per migliorare l'isolamento acustico delle strutture.

Il prodotto è ideale per migliorare il potere fonoisolante di solai in legno, pareti leggere, contropareti e controsoffitti, grazie alle particolari proprietà fonoisolanti e fonoimpedenti della gomma EPDM e al disaccoppiamento meccanico dei due strati in polietilene espanso che migliorano l'attenuazione alle vibrazioni. Per la giunzione dei teli si consiglia l'utilizzo del nastro **PRIMATE PHONOJOIN**.



VOCE DI CAPITOLATO

Pannello multistrato flessibile, spessore 7 mm, tipo PRIMATE PHONORUB, composto da specifico materiale fonoimpedente a base di gomma EPDM caricata da 4 kg/mq circa, spessore 2 mm, accoppiato su entrambi i lati con polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 2,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Codifica	Unità di misura	Valore*	Norma riferimento
Spessore nominale	s	mm	7	ISO 9073-2
Massa superficiale nominale	ρ'	kg/m ²	4	-
Potere fonoisolante	R _w	dB	27	UNI EN ISO 140-3/717-1

* I valori riportati sono soggetti ad una tolleranza del ±10%

CONFEZIONE

Rotoli da m 1x3 pari a 3 m²
 Bancale da 40 rotoli (m² 120)

AVVERTENZE

Non esporre il materiale ai raggi solari. Immagazzinare il prodotto in verticale, in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.