

**PRIMATE PHONOPRO 10 BT**

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONOPRO 10 BT

SCHEDA TECNICA

**CARATTERISTICHE**

Materassino anticalpestio, spessore 10 mm, battentato, in polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, versione 2.0 frutto di un recentissimo sviluppo per il miglioramento delle prestazioni e appositamente studiato per l'isolamento dal rumore di calpestio. **PRIMATE PHONOPRO 10 BT** è realizzato con una apposita miscela polimerica atta ad ottimizzare la morfologia strutturale della cellula, così da ottenere ottimi risultati in termini di rigidità dinamica, mantenendo elevata resistenza alla compressione e costanza di prestazioni nel tempo. **PRIMATE PHONOPRO 10 BT** è adatto per la realizzazione di massetti bi-strato in particolar modo con solai massivi e massetti di pavimentazione pesanti, poiché riesce a garantire elevate prestazioni acustiche in basso spessore e ridotto cedimento sotto carico. La realizzazione del massetto galleggiante con **PRIMATE PHONOPRO 10 BT** permette di ottenere miglioramenti anche sull'isolamento dal rumore aereo.

APPLICAZIONI

PRIMATE PHONOPRO 10 BT è idoneo per la realizzazione di "massetti galleggianti" in accordo alla UNI 11516/2013, in particolar modo in presenza di solai massivi (ad esempio, in calcestruzzo o in laterocemento) e di massetti con spessore minimo 7 cm.

PRIMATE PHONOPRO 10 BT è idoneo per essere posato direttamente al di sopra del sottofondo di livellamento impianti, prima del getto del massetto di finitura. I teli dovranno essere accuratamente accostati utilizzando la battentatura e giuntati con idoneo nastro per giunte **PRIMATE PHONOJOIN**. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si raccomanda l'impiego della fascia perimetrale **PRIMATE PHONOPER**, evitando di risvoltare direttamente il materassino. A completamento, per la realizzazione del sistema acustico, si raccomanda l'utilizzo della fascia tagliamuro **PRIMATE PHONOCUT** da posare al piede di tutte le murature interne.

Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

**VOCE DI CAPITOLATO**

Isolamento acustico al calpestio realizzato mediante la posa del sistema PRIMATE PHONO, composto da materassino tipo PRIMATE PHONOPRO 10 BT in polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 10 mm, battentato, densità 30 kg/m³, rigidità dinamica certificata pari a 37 MN/m³. I teli dovranno essere accuratamente accostati utilizzando la battentatura e giuntati con nastro per giunte tipo PRIMATE PHONOJOIN. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si raccomanda l'impiego della fascia perimetrale tipo PRIMATE PHONOPER, evitando di risvoltare direttamente il materassino.





PRIMATE PHONOPRO 10 BT

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONOPRO 10 BT

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | Codifica | Unità di misura | Valore* | Norma riferimento |
|---|-----------------|--------------------|--|------------------------------------|
| Spessore nominale | s | mm | 10 | UNI EN 823 |
| Densità | ρ | kg/m ³ | 30 | UNI EN 1602 |
| Rigidità dinamica | s' | MN/m ³ | 37 | UNI EN 29052-1 |
| Livello di rumore di calpestio - Solaio normalizzato - Solaio laterocemento 20+4 cm | L _{nw} | dB | 55 ⁽¹⁾ 54 ⁽²⁾ | UNI EN 12354-2 |
| Abbattimento acustico al calpestio | ΔL_w | dB | 29 ⁽³⁾ | UNI EN ISO 12354-2 UNI TR 11175 |
| Resistenza a compressione | σ | KPa | 11 | UNI EN 826 |
| Classe di comprimibilità | C | - | CP2 | UNI EN 12431 |
| Conducibilità termica | λ | W/mK | 0.034 | UNI EN ISO 12667 |
| Resistenza termica | R _T | m ² K/W | 0.294 | UNI EN ISO 12667 |
| Calore specifico | c _p | J/kgK | 2100 | ASTM E 1269 |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore | μ | - | 3600 | EN ISO 12572 |
| Spessore equivalente | S _d | m | 36 | UNI 10351 |
| Classe di reazione al fuoco | Euroclasse | - | E | UNI EN 13501-1 |
| Temperatura di esercizio | T _E | °C | -50/+95 | (metodo interno) |

* I valori riportati sono soggetti ad una tolleranza di $\pm 10\%$.

(1) Valore calcolato su un solaio in cls da 14 cm con un massetto di pavimentazione da 7 cm.

(2) Valore calcolato su un solaio in laterocemento da 20+4 cm, intonacato, con sottofondo da 10 cm e massetto di pavimentazione da 7 cm, in soluzione bistrato.

(3) Valore calcolato con s' = 37 MN/m² su un solaio in laterocemento da 20+4 cm, intonacato, con massetto in sabbia e cemento da 7 cm.

CONFEZIONE

Singoli rotoli da m 1,5x25 pari a mq 37,50

AVVERTENZE

Non esporre il materiale ai raggi solari.
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.

